

Polyurethane Primer

Metal Series

Technical Data Sheet

Deskripsi Produk

Acrylic Polyol dua komponen untuk pelapisan logam yang diawetkan dengan alitatic isocyanate

Desain dan Aplikasi

1. Proteksi Korosi, cocok untuk boiler, drums, evaporators, tabung dan peralatan lainnya
2. Daya rekat yang kuat
3. Permeabilitas rendah terhadap kelembaban dan uap
4. Tahan terhadap pelapukan cuaca, asam ringan, dan larutan alkali.
5. Aplikasi mudah dengan roller, kuas, dan semprot.

Fitur Fisik

Viskositas (30° C)	: 175 - 185 sec NK2
Berat Jenis (27° C)	: 1.20 - 1.25 gr/ml
Konten Padat (%)	: 60 +/- 2%
Kisaran Ketebalan Film Kering	: 40 - 60 u
Tingkat Kekerasan	: min H
Film	: Primer Series
Warna	: Series
Ukuran Kemasan	: 20 Lt/Set
Masa Simpan (suhu ruangan)	: Maks. 6 Bulan
Sistem Pengeringan	: Isocyanate System

Informasi Berguna

- Aduk secara merata sebelum digunakan
- Thinner : Polyurethane Thinner
- Pembersih : Thinner Lainnya

Polyurethane Primer *Metal Series*

Panduan Kerja Aplikasi Cat
Paint Application Guidelines

Persiapan Bahan

- Siapkan bahan yang akan di cat
- Bersihkan bahan dari debu, minyak, dan kotoran lainnya yang bisa berdampak pada hasil akhir pengecatan.

Persiapan Cat

- Campurkan **Polyurethane Paint** dengan **Polyurethane Hardener** dengan memakai hand mixer agar larut sempurna dan homogen.
- Setelah selesai, bahan siap masuk dalam proses pengecatan.

Proses Pengecatan

- Viskositas aplikasi di 11-12" NK2 cup.
- Sebelum digunakan, pastikan kembali bahan yang akan di *primer* sudah bersih dan siap digunakan.
- Setelah bahan sudah siap, bisa di semprot **Polyurethane Primer**.
- Keringkan dengan udara selama **9 - 12 jam**.
- Bahan yang sudah di *primer* siap digunakan.